

Epilox[®] - Härter H 12-01

Beschreibung

Epilox[®] - Härter H 12-01 ist ein lösemittelfreies, modifiziertes Polyaminoamid-Addukt, mit welchem flüssige Epoxidharze in Wasser emulgiert werden können.

Epilox[®] - Härter H 12-01 enthält kein Nonylphenol.

Verwendung

Epilox[®] - Härter H 12-01 wird in Kombination mit flüssigen Epoxidharzen als emulgierender Härter für wässrige Primer, Anstrichstoffe und Beschichtungen eingesetzt. Unter Umgebungsbedingungen, bei Temperaturen ab +10 °C und relativen Luftfeuchten bis maximal 85% härten die Beschichtungen und Anstriche zu klebfreien Filmen aus..

Kennwerte	
Viskosität bei 25 °C [mPa·s] (DIN 53015)	13000-23000
NH-Äquivalentgewicht [g/Äq]	ca. 210
Aminzahl [mg KOH/g] (DIN 16945)	155-185
Nichtflüchtige Bestandteile [%] (w/w) (DIN 53216 T.1)	ca. 50
Gardner-Farbzahl (DIN ISO 4630)	< 12
Dichte bei 20 °C [g/cm ³] (DIN 53 217 T.4)	1,00 ± 0,02

Verpackung/Lagerung/Transport

Epilox[®] - Härter H 12-01 wird in Fässern und Containern geliefert. Das Produkt sollte in feuchtigkeitsgeschützten Gebinden bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C gelagert werden. Lagerungen über den Zeitraum von 12 Monaten hinaus führen bei günstigen Lagerungsbedingungen nicht zur Minderung des Gebrauchswertes.

Sicherheitstechnische Hinweise

Wir verweisen auf das gültige Sicherheitsdatenblatt sowie auf die gesetzlichen und arbeitshygienischen Vorschriften.

Hinweis

Die Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. Sie stellen keine Garantie von Eigenschaften dar, und eine Verbindlichkeit kann aus ihnen nicht abgeleitet werden.